

Preparaciones madre para taller

GOMA-LACA: resina natural que se vende en escamas.

Tipos:

- **Goma-laca Luna:** 60% goma-laca x 40% alcohol. Utilización para mueble francés del siglo XVII.
- **Goma-laca Lemon:** 70% goma-laca x 30% alcohol. Utilización para mueble de batalla, no batir porque en el acabado del mueble salen burbujas, remover despacito.
- **Goma-laca de uso común:** 250 grs x litro de alcohol.
- **Goma-laca clarita:** 60 grs de escamas x 250 ml de alcohol

Nosotros la utilizaremos mas diluida para trabajarla mejor y no tener problemas con el acabado.

El preparado es bastante duradero, cerrar bien para que no se evapore el alcohol, si así fuera, rellenar de alcohol.

Para cerrar el poro en la madera:

En maderas nuevas, se cierra el poro con tapaporos nitrocelulósico, lijar con lija fina y acabar el proceso de barnizado con goma-laca.

En madera ya decapada el poro esta medio cerrado y se puede empezar y acabar el proceso de barnizado con goma-laca.

CERA DE ABEJAS:

10 GRS DE CERA DE Carnauba, 100 grs de cera virgen, 1 litro de aguarrás.

Calentar las ceras al baño maría (sin llama), mezclarlas bien y añadir el aguarrás removiendo, dejar enfriar en una lata (de galletas por ejemplo).

NOGALINA MADRE:

6 cucharadas soperas de nogalina en polvo para un litro de agua.

Poner agua a calentar y cuando empieza a hervir añadir la nogalina, remover y esperar a que suba (como el café de puchero) y retirar.